


ACCESSOIRES ÉLECTROSOUDABLES PE - TÉ RÉDUIT

PE ELECTRO-FUSION FITTINGS - REDUCING TEE



SDR 11



INFORMATION TECHNIQUE - TECHNICAL INFORMATION

DIAMÈTRE - SIZE Dn1/Dn2 (mm)	COD.	SDR Standard Dimension Ratio	PN	DIMENSIONS - DIMENSIONS			Matière première Raw material	Poids approx. Weight approx. (kg)
			Eau	L (mm)	L1 (mm)	H (mm)		
25/20	ET002520	11	16	108	—	95	PE 100-RC	0,08
32/20	ET003220	11	16	118	41	91	PE 100-RC	0,10
32/25	ET003225	11	16	118	41	91	PE 100-RC	0,11
40/25	ET004025	11	16	138	49	111	PE 100-RC	0,16
40/32	ET004032	11	16	138	50	113	PE 100-RC	0,17
50/20	ET005020	11	16	159	55	112	PE 100-RC	0,22
50/25	ET005025	11	16	159	55	112	PE 100-RC	0,22
50/32	ET005032	11	16	159	55	115	PE 100-RC	0,23
50/40	ET005040	11	16	159	55	120	PE 100-RC	0,24
63/20	ET006320	11	16	175	60	128	PE 100-RC	0,33
63/25	ET006325	11	16	175	60	128	PE 100-RC	0,33
63/32	ET006332	11	16	175	60	128	PE 100-RC	0,34
63/40	ET006340	11	16	175	60	128	PE 100-RC	0,34
63/50	ET006350	11	16	175	60	128	PE 100-RC	0,36
75/50	ET007550	11	16	195	62	168	PE 100-RC	0,61
75/63	ET007563	11	16	195	66	168	PE 100-RC	0,62
90/25	ET009025	11	16	224	68	172	PE 100-RC	0,87
90/32	ET009032	11	16	224	68	172	PE 100-RC	0,87
90/63	ET009063	11	16	224	70	187	PE 100-RC	0,90
90/75	ET009075	11	16	224	70	202	PE 100-RC	0,97
110/63	ET011063	11	16	242	72	225	PE 100-RC	1,22
110/75	ET011075	11	16	242	72	220	PE 100-RC	1,24
110/90	ET011090	11	16	242	72	221	PE 100-RC	1,30
125/63	ET012063	11	16	275	71	236	PE 100-RC	1,55
125/75	ET012075	11	16	275	71	236	PE 100-RC	1,54
125/90	ET012090	11	16	275	71	248	PE 100-RC	1,63
125/110	ET012110	11	16	275	71	246	PE 100-RC	1,71
160/63	ET016063	11	16	355	71	262	PE 100-RC	3,46
160/90	ET016090	11	16	355	71	286	PE 100-RC	3,58
160/110	ET016110	11	16	355	71	286	PE 100-RC	3,59

Rev.2-07.25
1/3



Polígono Industrial ATUSA - Agurain S/N - 01200 Salvatierra (Alava) España
Tel.: (+34) 945 18 00 00 Fax : (+34) 945 30 01 53 e-mail: ventas@atusagroup.com
www.atusagroup.com



CARACTERISTIQUES

- Accessoires conformes NF EN 1555-3 et NF EN 12201-3.
- Classe : SDR 11.
- Fabriqués en PE 100-RC :
 - Densité : $\geq 930 \text{ kg/mm}^3$, en conformité à la norme ISO 1183-1.
 - Indice de fluidité (MFR) : $0,3 \pm 0,1 \text{ g/10 min}$, selon NF EN ISO 1133-1.
 - Temps d'oxydation induction (OIT) : ≥ 20 , selon NF EN 728.
 - Résistance minimale requise (MRS) : 10 MPa, selon ISO 12164.
 - Couleur : noir.
- Les mesures des dimensions conformes à la NF EN ISO 3126.
- Utilisés pour raccorder des tubes polyéthylène pour le transport d'eau potable et de fluides sous pression jusqu'à PN 16 (16 bar) de pression nominale.
- La fusion peut se réaliser de deux manières :
 1. Automatiquement, avec lecture du code barre.
 2. Manuellement, en entrant les paramètres de l'étiquette.
- Les accessoires électrosoudables peuvent être soudés aux tubes PE 100, PE 100-RC et PE 80. De SDR 9 à SDR 17.

DOMAINES D'APPLICATION

- Adduction d'eau et de gaz, pour l'irrigation, pour des installations industrielles et pour des réseaux résidentiels.

Remarques:

Étant donné la complexité, la variété et le grand nombre de spécifications particulières de chaque installation, conjugués à l'existence de divers facteurs pouvant affecter les conditions de travail et la nature du produit, il incombe à l'utilisateur final d'effectuer les tests nécessaires pour assurer un bon fonctionnement du produit dans chaque domaine d'application.

L'installation du produit doit être effectuée et entretenue conformément aux bonnes pratiques et aux normes en vigueur.

BASIC FEATURES

- Fittings according to EN 1555-3 and EN 12201-3.
- Class: SDR 11.
- Made of PE 100-RC:
 - Density: $\geq 930 \text{ kg/mm}^3$, according ISO 1183-1.
 - Melt-flow rate (MFR): $0,3 \pm 0,1 \text{ g/10 min}$, according EN ISO 1133-1.
 - Oxidation induction time (OIT): ≥ 20 , according EN 728.
 - Minimum required strength (MRS): 10 MPa, according ISO 12164.
 - Color: black.
- Determination of dimensions according to EN ISO 3126.
- Used for the connection of PE pipes in water lines and other fluids up to PN 16 (16 bar).
- The fusion can be done in two ways:
 1. Automatically, with a bar code reader.
 2. Manually, by entering data from the label.
- Electrofusion fittings can weld pipes PE 100, PE 100-RC and PE 80. From SDR 9 to SDR 17.

GENERAL APPLICATIONS

- Water and gas distribution, irrigation systems, industrial pressure applications, transport lines, house connections.

Remarks:

Due to the complexity, variety and large number of particular specifications for each installation, along with the existence of diverse factors which can affect the working conditions and nature of the product, it is the responsibility of the end-user to carry out the necessary tests to ensure the proper functioning of the product in any specific application.

Product installation must be carried out and maintained following the good practice codes and/or updated technical standards.



INSTRUCTIONS DE MONTAGE
ASSEMBLING INSTRUCTIONS



1. Mesurer le diamètre du tube.
Measure diameter of the pipe.



2. Choisir l'accessoire adéquat.
Choose the right fitting.



3. Couper le tube totalement droit.
Cut the pipe straight.



4. Mesurer la zone à gratter.
Measure the scraping zone.




5. Gratter la zone de soudage du tube.
Scrap the welding zone of the pipe.




6. Nettoyer la zone de soudage avec un liquide approprié.
Clean the welding zone with special liquid.



7. Marquer la profondeur d'insertion du tube.
Mark the insertion depth of the fitting.



8. Utiliser l'aligneur pour éviter les mouvements du tube.
Put the pipe inside the clamps and put the fitting on.




9. Lire le code-barre.
Read the barcode.



10. Suivez les instructions indiquées sur la machine.
Proceed according to the requirements of the machine.



11. Début du soudage.
Start welding.



12. Assurez-vous que les témoins de soudage se sont levés.
Deduct the pressure test of the pipeline.

NOTE IMPORTANT: Utiliser une machine bien calibrée et utiliser le nettoyeur préconisé.
IMPORTANT NOTE: Use calibrated machine and clean the pipe only with recommended liquids.

Note : En raison de l'évolution constante de nos produits, ces spécifications peuvent être modifiées sans préavis.
Note : Due to the continuous development of our products, specifications may be changed without notification at any time.

Rev.2-07.25
3/3